

# **SOPRO EINKEHRFUGE**

**GEBUNDENER FUGENSAND** 



- Gebrauchsfertiger Fugensand für mäßig beanspruchte Pflaster-, Naturstein- und Betonsteinbeläge
- Barriere gegen Insektenbefall und Unkrautbewuchs
- Erhärtet ohne Mischen

# **Anwendungsgebiete**

Zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein- und Betonsteinbelägen im Außenbereich als Ersatz für ungebundenen Fugensand. Für Terrassen, Gehwege und befestigte Gartenflächen – ausschließlich in ungebundener Bauweise – mit Fußgängerverkehr im privaten Bereich. Zur Verminderung von Rückständen auf der Oberfläche des Belags empfehlen wir, die zu verfugende Fläche vorher mit Sopro PflasterFughilfe vorzubehandeln.

## **Begehbar**

nach ca. 8 Stunden bei +20 °C

#### **Belastbar**

nach ca. 3 Tagen mit mäßigem Fußgängerverkehr

### Fugenbreite/-tiefe

mind. 3 mm bis max. 10 mm breit/mind. 30 mm tief



VERARBEITUNGS-ANLEITUNG AUF SEITE 2!

# Anwendungsberatung Service-Hotline

Telefon +43 31 52 47 11 - 251 Telefax +43 31 52 46 93

Mail: anwendungstechnik@sopro.at

#### Verarbeitung von Sopro EinkehrFuge



Die zu verfugende Fläche sowie die Stein- und Plattenflanken müssen zum Zeitpunkt des Verfugens sauber sowie absolut trocken sein. Zur Verminderung von Rückständen auf der Oberfläche des Belags empfehlen wir, die zu verfugende Fläche vorher mit Sopro PflasterFughilfe vorzubehandeln.



 $2\,$  Sopro EinkehrFuge aus niedriger Höhe gleichmäßig auf die trockene Fläche ausschütten.



3 Mit einem weichen Kokosbesen den Fugensand einkehren und dabei auf ausreichende Fugenfüllung achten (ggf. Rüttelplatte einsetzen).



Die Fugen für 3–8 Minuten (je nach Temperatur) mit einem feinen Wassersprühnebel dauerhaft benetzen, um das Bindemittel zu aktivieren und die Stabilisierung der Fuge beginnen zu lassen.



Nach Erstarrungsbeginn (Fingerdrucktest) ist der Belag diagonal zum Fugenquerschnitt mit flach gehaltenem Fächerstrahl sauber zu waschen.



Die frisch verfugte Fläche ist mindestens 3 Stunden vor Feuchtigkeit (Niederschlag), Staub und sonstigen Verschmutzungen mit einer Folie zu schützen. Nach ca. 3 Tagen ist die Verfugung vorsichtig belastbar.